



Шляхов К.В.
13 березня 2017 р.
М.П.



Шнур «Fibex Paracord 550»
(найменування продукції, її марка)

ФОП Ліваковський Д.І., 64200, Харківська область, м. Балаклія,
вул. Горького, буд. 249.
(виробник)

Протокол випробувань № 2017.00.03.13.05 від 13 березня 2017 р.
сторінка 1 всього сторінок 4

Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії. Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірнення лабораторією.

ΦCY-5.10/

Акредитована лабораторія. Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 2Н1045

від 20.12.2012 р.

Адреса лабораторії: ТОВ «АКАДЕМТЕСТ» 61023 м. Харків, вул.Весніна, 5.

Замовник випробувань: ФОП Ліваковський Д.І., 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Горького, буд. 249.

Випробування виконувались на підставі: заявки-запиту № 29 від 10.03.2017 р..

назва документу, номер та дата рішення органу з сертифікації (за наявності)

1 ОБ'ЄКТ ВИПРОБУВАНЬ:

1.1 Назва продукції:

Шнур «Fibex Paracord 550»

(найменування, тип, марка продукції зав. №, опис, основні параметри, технічні характеристики)

1.2 Виготовлювач:

ФОП Ліваковський Д.І., 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Горького, буд. 249.

(найменування, адреса виготовлювача)

1.3 Документація, що надана разом з об'єктом випробувань:

Заявка-запит № 29 від 10.03.2017 р.

2 МЕТА ВИПРОБУВАНЬ:

Визначення основних характеристик виробу згідно ГОСТ 25552-82

(тип випробувань, позначення НД)

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ:

3.1 Зразки продукції надані до лабораторії 13 березня 2017 р.

3.2 Зав. номер зразка: б/н

4 ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ:

початок 13 березня 2017 р.

закінчення 13 березня 2017 р.

Приміщення ВЛ «АКАДЕМТЕСТ»

5 КЛІМАТИЧНІ УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИПРОБУВАНЬ:

- температура повітря, °С

23

Протокол випробувань № 2017.00.03.13.05 від 13 березня 2017 р.

сторінка 2 всього сторінок 4

Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.

Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.

ФСУ-5.10/01

- відносна вологість повітря, %	60
- барометричний тиск, кПа	100

6 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ:

6.1 Процедура випробувань встановлена згідно ГОСТ 25552-82 Пункти: 3, 4, 5, 6.
(найменування нормативних та/або інших документів, що встановлюють процедуру випробувань)

7 ВИПРОБУВАЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ:

Вимірюваний параметр (границя вимірювань)	Найменування прибору	Тип прибору	Клас точності (похибка)
Розривне навантаження	Розривна машина	2167 Р-50	1 %
Лінійні розміри	Лінійка	ЛИ-1	0,5 мм
Час (0.1 с. - 60 хв.)	Секундомір	СОСпр 26-2-000 ГОСТ 5072-79	2
Освітленість 0,1 до 100000 лк	Люксметр	Ю-116	10%
Відносна вологість (20...90%) і температура повітря (+15°... +40°С)	Гігрометр психрометричний	ВИТ-2	2
Атмосферний тиск 80-106 кПа	Барометр-анероїд	БАММ-1	0,2 кПа
Вага від 0,01г до 4100 г.	Ваги	ОНАУС РА 4102С	клас - 3
Товщина від 0-150 мм	Штангенциркуль	00534012	Похибка 0.02 мм
-	Мікроскоп	XSP – 128 М	-

8 РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ:

Параметри зразка «Fibex Paracord 550»	Фактичні значення
Середнє розривне навантаження, кгс	268
Мінімальне розривне навантаження, кгс	257
Сировинний склад, %	100% поліамід/нейлон
Мінімальне видовження, %	62,5%
Питома вага, г/м	6,60
Кількість ниток осердя, шт	7 (2x1,1 мм + 5x0,7 мм)
Товщина, мм	3,8
Структура обплетення, шт	32/1 (нитки/шари)

Протокол випробувань № 2017.00.03.13.05 від 13 березня 2017 р.

сторінка 3 всього сторінок 4

Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.

Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.

ФСУ-5.10/01

9 ВИСНОВКИ:

Шнур «Fibex Paracord 550» мають характеристики згідно п.8 даного протоколу виміряні за ГОСТ 25552-82 п.3, 4, 5, 6.

Виконавці:

Інженер-випробувач

(посада)



(підпис)

Шляхов К.В.

(прізвище та ініціали)

Примітки.

1. Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.
2. Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Результати випробувань дійсні тільки для випробуваних зразка.

*Протокол випробувань № 2017.00.03.13.05 від 13 березня 2017 р.
сторінка 4 всього сторінок 4*

*Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.
Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.*

ФСУ-5.10/01